

ONIST NRS-1025

反应性乳化剂

特性

- 拥有优秀的乳化能力，因而可以获得稳定的乳液聚合过程
- 赋予乳液优秀的稳定性，不仅表现在乳液涂膜具有良好的耐水性能上，而且，对于后续深加工的产品同样赋予良好的稳定性。
- 也可配合本公司阴，非离子乳化剂一起使用（如 WET-60，EFS-470）
- 共聚性能，改善漆膜抗粘连性能
- 制备高表面张力，较好流平性能、较低泡沫的乳液
- 无 APEO

应用实例

- 制备的水性乳液，用于纺织乳液，建筑乳液，胶粘剂等

使用方法

- 可以在反应釜加入作垫底料，也可加入预乳化中，单独或和其他乳化剂一起用
- 应用举例请向技术部索取

临界胶束浓度% ~0.1
表面张力(25℃, CMC) 36 dynes/cm

Concentration (solide g/L)	Surface tension Dynes/cm	Concentration (solide g/L)	Surface tension Dynes/cm
0.5320	37.6	2.0215	38.2
0.7980	37.3	3.0854	39.1
1.0640	35.8	4.043	39.1
1.5960	37.0	5.0537	39.2

化学组成

含烯丙基的特种醇醚硫酸盐

规格

含量: 25.0-27.0%
PH : 6.0-8.0

包装:

200KG,1000KG/IBC 桶

稳定期:

室温密闭贮存，按批号时间延至 12 个月

上海忠诚精细化工有限公司
WWW.ONIST-CHEM.COM
Date:28/02/2016

TEL: 086-021-57448531,57448535
EMAIL: onist8923@live.cn
Supersedes:29/02/2016

PRODUCT DATASHEET

产品安全信息:

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前, 请阅读产品及安全数据以及容器标签, 以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

储存:

产品应在 5-32°C 或更低温度保存于未开封的原装容器中, 按批号时间延至 12 个。

使用限制:

本产品没有经过测试也没有明确声明可用于医疗或制药及食品中。

有限保证信息:

此处包含的信息是基于诚信而提供, 我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的导因。

以上是我公司能提供的一些技术和建议, 我们不对此作任何承诺, 客户以实际试验为准。