

ONIST NRS-320

反应性乳化剂

特性

- ✚ 能乳化单体， 与高电解质配伍性好
- ✚ 具极好的溶解性和 分散性能 ， 不含 APEO
- ✚ 乳化时低活性剂用量(1—3%max)
- ✚ 良好的抗水性和粘合性
- ✚ 高乳液固含量(50% 以上) ， 低凝聚
- ✚ 极佳的机械稳定性， 透明的膜制品
- ✚ 所制备的乳液加入消泡剂后， 消泡容易

应用实例

- ✚ 用于制备醋酸乙烯， 苯乙烯-丙烯酸和所有丙烯酸酯类单独或共聚的 水性乳液

使用方法

- ✚ 直接加入作为单体预乳化的主乳化剂， 也可在反应釜加入作垫底乳化剂



临界胶束浓度%

~0.1

表面张力(25℃, CMC)

33dynes/cm

Concentration (solide g/L)	Surface tension Dynes/cm	Concentration (solide g/L)	Surface tension Dynes/cm
0.5290	33.7	2.0344	33.3
0.8138	33.6	3.0517	33.6
1.0172	33.1	4.0689	33.8
1.2207	33.2		

化学组成

含双键基的双烷基磺基琥珀酸酯盐

规格

含量: 24-26%

pH : 5.5-7.5

包装:

25KG, 200KG 塑料桶或者 1T IBC/桶

稳定期:

室温密闭贮存, 按批号时间延至 12 个月

上海忠诚精细化工有限公司

WWW.ONIST-CHEM.COM

Date: 28/10/2018

Tel:086-021-57448531/57448532

Email: onist8923@live.cn

Supersedes: 28/02/2016

PRODUCT DATA SHEET

产品安全信息:

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前, 请阅读产品及安全数据以及容器标签, 以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

储存:

产品应在 **5-35°C** 或更低温度保存于未开封的原装容器中, 按批号时间延至 **12** 个。

使用限制:

本产品没有经过测试也没有明确声明可用于医疗或制药及食品中。

有限保证信息:

此处包含的信息是基于诚信而提供, 我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的导因。

以上是我公司能提供的一些技术和建议, 我们不对此作任何承诺, 客户以实际试验为准。