

ONIST UCAN-2

反应性乳化剂

特性

- ✚ 高亲水性，能与醋酸乙烯，苯乙烯，丙烯酸类单体共聚
- ✚ 乳液：与醋酸乙烯酯反应，防止乳化剂的迁移。仅仅共聚 1%的 UCAN-1，就可以使乳液具有低粘度和显著的稳定性，同时不需要加入如乙二醇等添加剂，并这样提高漆膜的附着力、热稳定性及抗静电性，提高漆膜的抗水性及耐擦洗性。
- ✚ 织物和纸用涂料：通过用 UCAN-2 改性，可提高涂料的光泽和表面特性，对于纸张来说，这种涂料使其耐磨性得到提高。
- ✚ 提高聚丙烯、聚丙烯腈对碱性染料的亲和力和固色力。
- ✚ 电镀光亮剂：用于配置电镀工业的光亮剂添加剂。用做光亮镀镍液的初级光亮剂，其使用浓度为2-4g/l。能提高均镀能力，改善镀层延展性和光亮度。
- ✚ 不含 APEO

应用实例

- ✚ 适合制备水性丙烯酸类乳液，用于纺织乳液，建筑乳液，胶粘剂等

使用方法

- ✚ 可以在反应釜加入作垫底料，也可加入预乳化中，配合部分阴离子乳化剂一起用，或与水性单体混合使用

规格（仅限参考）

化学组成	含双键的磺酸钠
外观	透明液体
固含量	27-29%
pH（10%aq. 25℃）	6.5-8.0

包装：

25KG，200KG 塑料桶或者 1000KG IBC/桶

稳定期：

室温密闭贮存，按批号时间延至 12 个月

产品安全信息：

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。操作前，请阅读产品及安全数据以及容器标签，以获取有关产品的安全使用、对身体、环境及健康危害的资料。

储存：

产品应在 5-35℃ 或更低温度保存于未开封的原装容器中，按批号时间延至 12 个月。

PRODUCT DATASHEET

使用限制:

本产品没有经过测试也没有明确声明可用于医疗或制药及食品中。

有限保证信息:

此处包含的信息是基于诚信而提供, 我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的导因。

以上是我公司能提供的一些技术和建议, 我们不对此作任何承诺, 客户以实际试验为准。