

ONIST V-20S

反应性乳化剂

特性

- 拥有优秀的乳化能力，因而可以获得稳定的乳液聚合过程
- 赋予乳液优秀的稳定性，不仅表现在乳液涂膜具有良好的耐水性能上，而且，对于后续深加工的产品同样赋予良好的稳定性。
- 也可配合本公司阴离子乳化剂一起使用（如 A-6820）
- 共聚性能，改善漆膜抗粘连性能
- 制备高表面张力，较好流平性能、较低泡沫的乳液
- 含 APEO

应用实例

- 制备的水性乳液，用于纺织乳液，建筑乳液，胶粘剂等

使用方法

- 可以在反应釜加入作垫底料，也可加入预乳化中，单独或和其他乳化剂一起用
- 应用举例请向技术部索取

临界胶束浓度% ~0.05
表面张力(20℃, CMC) 40 dynes/cm

Concentration (solide g/L)	Surface tension Dynes/cm	Concentration (solide g/L)	Surface tension Dynes/cm
0.251	40.4	2.008	41.6
0.506	40.0	3.014	41.7
0.753	41.3	4.015	42
1.011	41.4		

化学组成

丙烯氧基丙基烷基酚基聚醚硫酸盐型阴离子表面活性剂

规格

含量： 49-52%
PH : 6.5-7.5

包装： 25KG, 200KG

稳定期：

室温密闭贮存， 按批号时间延至 12 个月

以上是我公司能提供的一些技术和建议，我们不对此作任何承诺，客户以实际试验为准。